

AEコートS配合仕様変更について

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、AEコートS配合(SG+SB)改良による製品切替に伴いまして、従来までのAE-P21工法については、新仕様となるAE-P22工法へ変更致しました。

新タイプのAEコートS配合は、従来品に比べて塗膜物性の強度アップを図りながら弾性を維持出来るよう改良し、更にその機能を持続させる品質設計としました。

以下に簡単ではありますが変更点等をまとめましたので、ご確認頂きます様、宜しくお願い申し上げます。

敬具

1. 製品ラベル



2. 仕様について

新仕様	工法名	1	2	3	総塗布量	平均膜厚	指針(案)
	AE-P22	JLCプライマー-A 0.2kg/m ²	S配合 1.2kg/m ²	S配合 1.2kg/m ²			
旧仕様	工法名	1	2	3	総塗布量	平均膜厚	指針(案)
	AE-P21	JLCプライマー-A 0.2kg/m ²	S配合 1.2kg/m ²	S配合 1.1kg/m ²			

*指針(案)=日本建築学会 ホリマーセメント系塗膜防水工事施工指針(案)の防水層の種別。

*S配合 = AEコートS配合(AEコートSG 18kg+AEコートSB 24kg)

3. 一般物性について

項目	AEコートSG		AEコートSB	
	新	旧	新	旧
固形分	49%	49%	骨材入り特殊セメント	骨材入り特殊セメント
粘度	800mPa・s	4,000mPa・s		
比重	1.0	1.0	茶褐色粉体	茶褐色粉体
pH	4.0	4.5		
外観	乳白色液体	乳白色液体		

※旧タイプと新タイプを混合し使用すると、混合粘度が異常となり施工できません。

(例:新AEコートSGと旧AEコートSBとの組合せでの使用)

株式会社イーテック



東京:東京都港区東新橋1-9-2

大阪:大阪府大阪市中央区備後町4-1-3

名古屋:愛知県名古屋市中村区名駅南1-16-28

TEL(03)6218-3842

TEL(06)6223-0607

TEL(052)571-1291